



FWE2180 FONDO TRASPARENTE ALL'ACQUA PER ESTERNI E INTERNI

ESSICCAZIONE:

Fuori polvere: 15 minuti

Al tatto: 1 ora

Sopraverniciabilità: 4 ore

Questi valori subiscono notevoli variazioni in funzione della temperatura ambientale.

Attenzione: il prodotto teme il gelo; non conservare e non lavorare con temperature inferiori ai 10 C°. Evitare l'applicazione su larice russo il quale può causare effetti di rimozione e ancoraggio precario.

SCADENZA: 12 mesi negli imballi originali sigillati



FWE2920 FONDO BIANCO ALL'ACQUA PER ESTERNO E INTERNO

CARATTERISTICHE GENERALI:

Il prodotto FWE 2920 è una vernice all'acqua completamente inodore; sviluppato per la verniciatura di manufatti destinati all'esterno quali serramenti, scuri, persiane e portoni in legni definiti "stabili dimensionalmente", nonché di manufatti destinati all'interno. Viene utilizzato come fondo isolante sopra manufatti previamente trattati con impregnanti di fondo a solvente o a base acquosa. Possiede ottime caratteristiche di riempimento, essiccazione, carteggiatura ed ha un basso contenuto di solventi. Sviluppato con resine speciali assicura un ottimo isolamento dalle sostanze che fuoriescono dal legno. Non contiene biocidi.

Legni particolarmente indicati:

Abete - hemlock - meranti

Legni sconsigliati:

Pino - pino di Svezia - pino giallo - Douglas - larice - cedro canadese - iroko - rovere - cedrella - piango - frassino - teak

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

RESIDUO SECCO +/- 1: 48%

PESO SPECIFICO A 20 GRADI : 1,22 kg./Lt.

VISCOSITÀ : 16000 centipoise ASTM 3 T=20°C

RESA: 3-4 mq./kg. per mano

STABILITÀ: 12 mesi



FWE2920 FONDO BIANCO ALL'ACQUA PER ESTERNO E INTERNO

APPLICAZIONE:

A pennello (con pennello acrilico) e a spruzzo con aerografo.

Prodotto pronto all'uso; nei mesi freddi dell'anno si sconsiglia diluizione; nei periodi più caldi si consiglia una diluizione dal 5% al 10% max con acqua.

Ugelli consigliati: aerografo 2,5 pressione 3,5 atm.

Si consiglia di lavare subito dopo l'uso gli utensili di verniciatura.

Legno nuovo:

Applicare direttamente sopra impregnante di fondo completamente essiccato oppure spazzolare il supporto con spazzola grana 120 (per impregnanti all'acqua) o con grana 180 (per impregnanti al solvente). Verificare sempre la perfetta essiccazione del supporto impregnato, in quanto le eventuali tracce di solvente ancora presente potrebbero danneggiare la pellicola di finitura sovrapplicata. Si creerebbero imperfezioni e scarso aggrappaggio del film sul manufatto con conseguente decadimento delle caratteristiche di resistenza all'esterno del supporto verniciato.

Legno vecchio:

occorre asportare la vecchia vernice mediante carteggiatura qualora il supporto presentasse screpolature o evidenti danni esterni.

ESSICCAZIONE:

Fuori polvere: 15 minuti

Al tatto: 1 ora

Sopraverniciabilità: 4 ore

Questi valori subiscono notevoli variazioni in funzione della temperatura ambientale.

Attenzione: il prodotto teme il gelo; non conservare e non lavorare con temperature inferiori ai 10 C°. Evitare l'applicazione su larice russo il quale può causare effetti di rimozione e ancoraggio precario.

SCADENZA: 12 mesi negli imballi originali sigillati