

SCHEDA TECNICA REV. 01**OLD PAINT**
Finitura minerale a base calce**CARATTERISTICHE GENERALI**

Finitura minerale a base di calce idrata naturale, per decorare e tinteggiare come da antica tradizione intonaci interni ed esterni. Traspirante e con proprietà antimuffa, ha un ottimo punto di bianco, bassa tendenza allo sfarinamento, buona dilatazione e copertura da bagnato, ottima da asciutto. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma reagisce chimicamente con il supporto, riesce a imitare inoltre gli effetti cromatici delle antiche pitturazioni e data la sua elevata alcalinità ha una maggior resistenza alle muffe rispetto alle comuni pitture per interno. È idonea per la decorazione e la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, calcestruzzo, cartongesso, rasature in stucco, ed in tutti i casi dove sia richiesto un prodotto che permetta una veloce ed economica manutenzione.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente umido.
- Non applicare su supporti con umidità di risalita
- Deboli sfumature della tinta (più chiare e più scure) sono caratteristiche estetiche della tinta
- Su intonaci molto vecchi applicare il prodotto molto diluito dando fino a 5 mani di prodotto
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti vernicate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Muri esterni:**

L'applicazione di OLD PAINT deve essere esclusivamente fatta su superfici mai pitturate o pitturate con prodotti base calce. Le pareti devono essere spazzolate, pulite con idropulitrice e se necessario regolarizzate con fondi base calce. Se il supporto è particolarmente assorbente applicare una mano di fissativo acrilico e attendere circa 12 ore. Applicare perciò una prima mano diluita al 30/40% in volume di OLD PAINT e dopo 12 ore una seconda mano diluita al 30%. Se necessario applicare mani successive di prodotto sempre intervallate da 12 ore.

Muro interni:

E' consigliabile applicare OLD PAINT su intonaci nuovi o precedentemente pitturati con prodotti a base calce. Tuttavia su pareti interne è possibile applicare OLD PAINT anche su precedenti pitture (purchè siano ben ancorate) applicando preventivamente una mano di fissativo acrilico opportunamente diluito. Applicare dopo 12 ore una prima mano di OLD PAINT diluita al 30/40% in volume e le successive diluite del 30% in volume intervallate da 12 ore.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Finitura minerale a base di calce idrata naturale.
PESO SPECIFICO	1320 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	46 ± 2%
RESA	6/8 m ² /l (1 mano intonaco civile)
VISCOSITÀ	25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco;
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	4 - 14 litri
APPLICAZIONE E DILUZIONE	Rullo 20% vol. Pennello 30% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale per interno a base di calce idrata naturale. Applicare su superfici murali già predisposte, 1 mano di prodotto con consumo medio di 0,145 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it